

MOTIP PTFE torr

Technical Information



MOTIP PTFE Dry ger god smörjning och lämnar en torr yta. Dess mycket låga friktionsfaktorformel gör den perfekt för användning på mekanismer som används för reguläry som kedjor, verktyg, borrar, skenor, låsmekanismer och många fler applikationer. PTFE Dry är ett smörjmedel för torra ytor som avlägsnar olja och fett från metall- och plastdelar. Den har en mycket låg friktionsfaktor som förhindrar slitage och klibbar, ger utmärkt vidhäftningsförmåga och är resistent mot vädret. Lämpligt för delar som utsätts för lätt belastning och låg hastighet. Det kan användas som ett frisättningsmedel för formlar när användning av silikon inte behövs.

Beställningsnummer: 090201, 290201

Kvalitet & egenskaper

Inga rester av olja eller fett (torrfilm)
Mycket låg friktionsfaktor
Förhindrar slitage och fastsättning
Lämplig för delar som kan utsättas för lätt belastning och låg hastighet
Lämplig som frisättningsmedel för formlar, där användning av silikon inte önskas
Utmärkt vidhäftning
Motståndskraftig mot väderpåverkan
Riktad jetspray

Fysikaliska och kemiska data

Bas: PTFE
Kolourname: transparent white
Lukt: Kännetecken
Ytor: Rails, Folding Roofs, Door locks, Safety belts, Zippers, Wipers, Towing hooks, Seat rails, Oven hinges, Window rails
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt:

- 500 ML
- 200 ml

Hur man använder

Läs noga anvisningarna på förpackningen före användning och agera därefter.
Aerosolen ska ha rumstemperatur.
Bästa temperatur för behandling 10–25 °C.
Skaka aerosolen före användning.
Applicera PTFE torr i ett tunt lager. Efter avdunstning av lösningsmedlet (cirka 1 minut) kommer en skyddande, torr PTFE-film att finnas kvar.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.